XP-002165181

AN - 1992-028995 [25]

A - [001] 003 014 020 021 023 028 04- 061 062 063 064 075 080 127 138 147 155 157 163 184 227 228 231 242 243 250 256 258 265 269 272 311 316 318 332 336 342 37- 398 42- 431 442 443 477 516 518 532 533 575 596 613 618 681 688 720

AP - JP19900071827 19900323

CPY - ASAG

DC - A14 A25 A84 Q45

DR - 0398-U

FS - CPI;GMPI

IC - C09D171/02; C09K3/00; E04F13/00

KS - 0013 0037 0209 0210 0211 0231 0759 1275 1279 1553 1630 2272 2280 2318 2427 2437 2506 2507 2569 2589 2654 2698 2725 2726

MC - A04-E02E A04-E03E A05-H A08-S08 A11-B05 A12-R07

PA - (ASAG) ASAHI GLASS CO LTD

PN - JP3275860 A 19911206 DW199204 000pp

PR - JP19900071827 19900323

XA - C1992-012767

XIC - C09D-171/02; C09K-003/00; E04F-013/00

XP - N1992-021867

AB - J03275860 In preventing staining of vinyl chloride wall papers, a polyperfluoroalkylene oxide and a cpd. with reactive gps. are applied to the surface of the wall paper.

- A soln. of a perfluoroalkylene oxide, such as perfluoropropylene oxide, perfluoroethylene oxide, or perfluoromethylene oxide, and a cpd. with reactive gps. such as -COOH, -OH, -COOR, -NCO, and others in a solvent such as 1,1,2-trichlorotrifluoroethane is applied to the surface of the wall paper to form a thin film of 0.1 microns or less thickness.

- USE/ADVANTAGE - The method can effectively and simply prevent the staining of wall papers without lustering or blistering.

IW - PREVENT STAIN POLYVINYL CHLORIDE RESIN WALLPAPER APPLY POLY PER FLUOROALKYLENE OXIDE REACT COMPOUND WALLPAPER SURFACE

IKW - PREVENT STAIN POLYVINYL CHLORIDE RESIN WALLPAPER APPLY POLY PER FLUOROALKYLENE OXIDE REACT COMPOUND WALLPAPER SURFACE

NC - 001

OPD - 1990-03-23

ORD - 1991-12-06

PAW - (ASAG) ASAHI GLASS CO LTD

 TI - Preventing staining of vinyl] chloride resin wallpaper - by applying poly:per:fluoroalkylene oxide and reactive cpd. to wallpaper surface

®日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

平3-275860

®公開特許公報(A)

@公開 平成3年(1991)12月6日

广内整理番号 審査請求 未請求 請求項の数 3 (全3頁) 7023-2E 識別記号 8016-4 J 9049-4 H ⊚Int.Cl.5 P_{112}^{LQ} E 04 F 13/00 C 09 D 171/02 C 09 K 3/00

塩化ビニル製壁紙の防汚方法 顧 平2-71827 ❷発明の名称

平2(1990)3月23日 创特

神奈川県逗子市山の根3-14-9 東京都千代田区丸の内2丁目1番2号 四出

旭硝子株式会社 外2名 弁理士 内田 勿出 願 個代 理 人

翢

塩化ビニル製盤紙の防汚方法 1. 発明の名称

1. ポリバーフルオロアルキレンオキサイド及 2. 特許請求の範囲 び反応性悪を有する化合物を塗布することを 特徴とする塩化ビニル製壁紙の防汚方法。

2. ポリバーフルオロアルキレンオキサイドが パーフルオロブロピレンオキサイド・パーフ ルオロエチレンオキサイド又はパーフルオロ メチレン^{オキサイドか}ら選ばれる少^{なくとも}

1種である講求項1に記載の防汚方法。

3. 反応性基が-COOH, -OH, -COOR, -NCO. -Si (OR)。又は-CH=CHCH。 [R:アルキル基

又はアリール蒸」から選ばれる少なくともし 機である調求項 1 に配載の防汚方法。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、塩化ビニル製盤紙の防汚方法に関

[従来の技術及び発明が解決しようとする課題] 従来塩ビ藍紙の防汚方法としてアクリル系も しくはアクリルーウレタン系樹脂をコーティン グする方法が採用されていた。しかし本方法で は、壁紙の表面に塗膜を形成させるため光沢が 生じ室内用として用いにくいこと、及び発泡 塩ビを用いた場合発生したガスが塗膜を通して 発散しにくく、盗護のフクレが生じ実用性が無

[課題を解決するための手段] 本発明は前述の問題点を解決すべくなされた ものでありポリパーフルオロアルキレンオキサ イド及び反応性基を有する化合物を歯布するこ とを特徴とする塩化ビニル製盤紙の防汚方法に 関するものである。

本発明における、ポリパーフルオロアルキレ

. • ,

ンオキサイド及び反応性基を有する化合物は、 分子量が1000~50000、好ましくは2000~10000 さらに好ましくは2000~6000の常温で液状のも のが適当である。ポリパーフルオロアルキレン オキサイドとしては、パーフルオロプロピレン オキサイド、パーフルオロエチレンオキサイド 又はパーフルオロメチレンオキサイド等のいず れでもよく、又、これらを2種以上を組み合せ た共重合構造でもよい。

反応性基としては、-COOH, -OH, -COOR, -NCO、-Si(OR)。 -CH2CHCH2等を挙げることが

でき、これらの2種以上を同一化合物中に同時 に有するものでもよい。 R は炭素数 1 ~ 20のア ルキル基又はフェニル基等のアリール基であ り、エチル基やプロピル基等の低級アルキル基 が好ましい。

本発明における化合物の具体例は以下の通り である.

· C.F.O + CFCF.O - COOH, C.F.O - CFCF.O - . COOC.H. · C.F.O ←CFCF.O} .CH.OH, C.F.O ← CFCF.O → ... CONH(CH.). Si ← OC.H.).

- · C.F.O + CFCF20+ CH.NCO
- · HOOCCF. {OC.F. } .(OCF.) .OCF.COOH
- · H, C, OOCCF, (OC.F.) . (OCF.) . OCF. COOC. H,
- HOCH.CF. (OCF.) LOCF.CH.OH
- (C.H.O) . Si (CH.) .NHCOCF. (OC.F.) .
- -(OCF. > b OCF.CONH (CH.) si (OC.H.).

塩ヒ蟹紙への塗布の際にはこれらの化合物を 適当な溶媒例えば、1.1.2 - トリクロロトリフ ルオロエタン、テトラクロロジフルオロエタ ン、ジクロロベンタフルオロブロバン、メタキ シレンヘキサフルオライド等のフッ素系溶媒で 希釈しグラピアコーター、スプレー、浸漬法等 の使用が可能である。

「作用]

本発明において、ポリパーフルオロアルキレ ンオキサイドはその反応性基を介して基材又は 分子間で反応し架構することにより基材表面に パーフルオロアルキレンオキサイドの膜を形成 する.

この膜はO.1 µ以下の非常に薄い膜であるた め塩ビ壁紙を作る際に発泡させたガスがスムー スに揮散するため膜のフクレが無く美しい外観 を有した膜を形成させることが可能である。ま たパーフルオロアルキレン基の持つ低表面エネ ルギー性を基材に付与できるため汚れの原因で ある水や油をハジキ防汚性を発揮できる。

[実施例]

市販塩化ビニル製壁紙に第1表に例示する化 合物 I ~ IV の化合物をロールやハケ等で塗布し 乾燥させる。尚、塗布に際しては適当な濃度と なるようにフロンR-113 (1,1,2-トリクロロト リフルオロエタン)、メタキシレンヘキサフロ ライド等の溶剤にて希釈する。防汚性は黒色マ ジックインキによる筆記性及び筆記後の除去性 で判断した。尚、その効果の度合は下記基準で

水 9 •	
筆記性	除去性
5:全くインキが乗ら	5:布又は紙で拭くこ
ない	とで完全に除去で
	きる
4:インキがかすかに	4:布又は紙で拭くと
乗るが点状にしか	点状に残る
付かない	
3:インキがかすかだ	3:洗剤で拭くと完全
が連続した線状に	に除去できる
付着	
i	

特開平3-275860(3)

2:インキが連続した | 2:洗剤では除去でき

線状に付着

ないが溶剤だと

1:インキが線状に付

着ししかも拡がる

1:洗剤、溶剤共に除

第1表

	化合物	筆記性	除去性
実施例1	I	4	з.
2	П	4	4
· з	ш	5	5
4	īV	5	4
比較例1	未処理	2	2

化合物

Mu;分子量

II : H.COCOCF.O (C.F.O) . (CF.O) . CF.COOCH.

Ⅲ : (H.C.O) . Si (CH.) . NHCOCF.O-

€C*F40 } . (CF*0 } .CF*-CONH-

←CH.). Si ←OC.H.).

IV : (H.C.O) . Si (CH.) .NHCOCF.O-

← C₂F₄O → . (CF₂O → .CF₂-CONH-

(CH+)+ Si (OC+H+)+

W-=4.000

[発明の効果]

本発明の化合物は 0.1 μ以下の膜障で塗膜を 形成するため光沢や表面のフクレが生せず、ま た本化合物の末端に有した反応性基が基材の塩 ビと反応し又自己架橋することにより強固に接 着する。

従って耐久性の高い防汚加工が可能とな